


TECHNISCHE DATA

Editie 11/2025

AFMETINGEN

FORMAAT		Smalle Tegel
Breedte	ISO 24342:2018-11	329 mm
Lengte	ISO 24342:2018-11	659 mm
Aantal panelen per pak		16
m² per pak		3,469 m²
Gewicht per pak		14,37 kg
Totale massa/oppervlakte-eenheid	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m²
Totale dikte	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Toplaag	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Afwerking		Superguard Pro®

OPBOUW PANEEL



1	Top lak
2	PVC slijtlaag
3	Design PVC laag
4	Glasvlies
5	PVC compacte middenlaag
6	Glasvlies
7	PVC ruglaag

FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS	WAARDEN	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Klasse	23 - 33 - 42*
Productnorm	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Erkend orgaan	NB 2401 - CRET	DOP: zie eindlabel op de verpakking
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Garantie	Huishoudelijk gebruik	Zie garantievoorwaarden	25	jaar
	Commercieel gebruik	Zie garantievoorwaarden	10	jaar

* Enkel geldig voor volledig verlijmd installatie, niet voor loselaid ondervloeren

ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Rechtheid & rechthoekigheid	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Slijtlaag	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Slagvastheid	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1600 mm
Bureaustoelen	ISO 4918:2016-03	25000 cycli		Geen delaminatie, geen stoornis
Verplaatsing van meubelpoten	EN ISO 16581:2019-06	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Gemiddeld productieresultaat: 0,05 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999:2021-11	6 uur bij 80°C	≤ 0,25 %	Gemiddeld productieresultaat: ≤ 0,05 %
Schoteling	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Lichtbestendigheid	ISO 105-B02:2014-09	Blauwe referentie	Klasse ≥ 6	Klasse ≥ 6
Geluidsisolatie	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Vermindering doorgangsgeluid	Verlijmd Op een Flex Pro Pure ondervloer	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 10 dB
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cement ondergronden. Beperkte toepassing met verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Emissie formaldehyde	EN 717-1:2004-10	Geen formaldehyde toegevoegd in productie	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detecteerbare limiet
TVOC 28 dagen	ISO 16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen $<1000 \mu\text{g} / \text{m}^3$		OK
Brandwerendheid	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Warmteweerstand	EN 12667:2001-01	Zonder onderlaag		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Anti-statisch	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Slipweerstand	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
Inhoud	EN 16165:2021-10 Annex B			$\geq \text{R9}$
Gevaarlijke substanties	Zware metalen+lood/cadmium			NIET aanwezig
REACH	Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)			NIET aanwezig
Gerecycleerde inhoud	Minimum 21% Pre-Consumer gerecycleerde PVC inhoud			Conform SCS-RC-20325



100% DESIGNED
AND PRODUCED
IN BELGIUM



CERTIFIED BY
SCS Global Services

MINIMUM 21% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER

