

CO-PRO CEMENTGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL ULTRA LEVEL

C2

Voor het maken van egale ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden.

TOEPASSING:

- Zandcement dekvloer en beton
- Vezelplaten
- Keramische en natuursteen tegel- en terrazzovloeren
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten

1.5 kg = 1 m² bij 1 mm laagdikte

25 kg (1 zak) = 8.3 m² bij laagdikte van 2 mm



ALLES VOOR JE VLOER!

CO-PRO

Productvoordelen

- EGALISEREN VAN 0.5 TOT 15 MM IN ÉÉN ARBEIDSGANG
- ZEER EMISSIEARM
- BELEGBAAR MET VOLVLAKKIG VERLIJMD PARKET
- ZELFVLOEIEND EN VERPOMPBAAR
- ULTRA GLAD OPPERVLAK
- SPANNINGSARM
- DRUKVASTHEID C35 / BUIGSTERKTE F7

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 voor vloerbedekking ATV DIN 18 356 voor parket, BS CP 8204 & 8201 of vergelijkbare nationale normen.. De ondergrond moet schoon, blijvend droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluis verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met een aanbevolen voorstrijkmiddel alvorens te egaliseren.

VERWERKING

Giet 6,5 liter schoon water in een schone aanmaakuip. Meng de inhoud van deze hele zak er mechanisch doorheen met een geschikte elektrische mengmachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspan of rakel.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	Zak 25 kg.
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren.
Waterhoeveelheid:	6,5 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	Grijs
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	ca. 30 minuten
Beloopbaar na*:	2 uur
Belegbaar na*:	ca. 24 uur tot 10 mm laagdikte Bij grotere laagdiktes 48 uur Tot 5mm ca 24 uur, tot 10mm ca 48 uur, tot 15mm tot 72 uur
Legklaar voor parket	na uitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming voor transport: -20 °C tot +50 °C voor opslag: 0 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte
Bestendigheid:	

* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % rv). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Artikelnummer
4893961911



Scan deze QR
voor meer info.



>>

BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimte of sterk zuigende ondergronden) is er gevaar voor scheurvorming! Bescherm de egaliseerlaag tegen te snelle droging en bedek deze indien mogelijk binnen 14 dagen met vloerbedekking.
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Breng een laag van minimaal 2 mm aan bij niet-zuigende ondergronden.
- Voorkom tocht en direct zonlicht tijdens droogproces, vloerverwarming dient 24 uur voor egalisatie uit te staan.

PRODUCTVEILIGHEID

Vermindert chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

CO PRO