

# CO-PRO 2K EPOXY PRIMER

## ≤ 7% EXPRESS

### TOEPASSING:

Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express is een speciale 2-componenten grondering voor het voorbehandelen van zuigende en niet zuigende, ondergronden die geëgaliseerd moeten worden of waar lijmwerkzaamheden verricht worden.

### Inzetbaar als:

1. Voorstrijk egalisatiemiddel, en textiel en elastische vloerbedekking en parket.
2. Vochtscherm met een maximaal restvochtpercentage van 7% (5% met vloerverwarming).
3. Giethars voor het sluiten van scheuren.

## GRONDERING EN GIETHARS IN ÉÉN VOOR ZUIGENDE EN NIET ZUIGENDE ONDERGRONDEN.

### Productvoordelen:

- PRIMER
- VOCHTSCHERM TOT 7% CM.
- GIETHARS VOOR SCHEUREN EN NADEN.
- SNELLE UITHARDINGSTIJD 3.5 UUR

### ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluiser verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Oude vloerbedekking en alle resten van lijm en egaliseermiddelen die niet goed vastzitten dienen mechanisch te worden verwijderd. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen of terrazzo, schuren indien nodig.

### VERWERKING

Deksel van beide componenten verwijderen en hardercomponent volledig aan de basiscomponent toevoegen. Met geschikte mengstaaf op een langzaam draaiende boormachine (ca. 300 tpm) minstens 3 minuten intensief mengen tot een gelijkmatig mengsel verkregen wordt. De Co-pro 2K Epoxy primer is inzetbaar als primer en als vochtscherm (A.) voorafgaand aan het egaliseren en beleggen van vloeren maar ook als giethars (B.) voor het sluiten van scheuren.

**A. Voorstrijk / primer / vochtscherm voor: egalisatie mortels, textiel en elastische vloerbedekking en parket.**

#### Inzet als voorstrijk / primer:

A1. Één laag Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express op de ondergrond gieten en met een vachtroller of spaan volvlakkig verdelen. Na drogen licht opruwen met een groene of zwarte pad en voorzien van een laag Co-pro Universele Primer dun en puur aanbrengen.

#### Inzet als vochtscherm:

A2. Twee lagen Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express aanbrengen. Eerste laag laten drogen (ca. 3,5 uur, op zijn laatst na 3 dagen de tweede laag aanbrengen), vervolgens de 2e laag Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express aanbrengen, vervolgens de Co-pro Universele Primer dun en puur aanbrengen.

Bij het volvlakkig verlijmen van parket dien je voor de beste hechting de natte Epoxy af te strooien met droog kwartsand. Na droging het overtollige zand opzuigen

B. Giethars voor het dichtens van scheuren in de vloer kan de Co-pro Epoxy primer worden gegoten in de scheuren en of naden in de vloer. Bij grote scheuren dienen eerst betonkrammen te worden aangebracht. Na het vullen van de scheuren overtollig materiaal van de oppervlakte verwijderen. Direct daarna de Epoxyhars minimaal 5 uur laten drogen.

ALLES VOOR JE VLOER!

# CO-PRO

Artikelnummer  
**4891951611**



Scan deze **QR**  
voor meer info.



## **TECHNISCHE INFORMATIE**

Verpakking:	Combiblik 5 kg
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 18 maanden houdbaar, koel en droog bewaren.
Kleur:	component A kleurloos/transparant component B geelachtig/transparant
Verbruik:	ca. 300 tot 500 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van toestand en zuigkracht van de ondergrond
Verwerkingstijd:	ca. 30 minuten
Uitharding:	na ca. 3,5 uur (20 / 23°C)
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding tot +50 °C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming - tijdens transport 0 °C tot +50 °C - tijdens opslag +10 °C tot +30 °C

\*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

## **BELANGRIJK**

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Gereedschap onmiddellijk na gebruik schoonmaken met alcohol. Uitgeharde productresten zijn alleen mechanisch verwijderbaar.
- Vlekken onmiddellijk verwijderen met spiritus.
- Het blik niet schoon schrapen.
- De houdbaarheid van het mengsel en de uithardingstijd zijn afhankelijk van de temperatuur. Ze zijn korter bij hogere temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

## **PRODUCTVEILIGHEID**

Alleen voor professionele en industriële toepassing.

## **AFVALVERWERKING**

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

**CO**  
**PRO**

