

CO-PRO UNIVERSELE REPARATIEMORTEL



TOEPASSING:

Geschikt voor het repareren van betonvloeren, anhydriet, zandcement dekvloeren. Voor het vullen van gaten en deuken, en voor het uitvlakken en bijwerken van trappen en bordessen. Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en vulwerkzaamheden. Gebruik het product niet voor het egaliseren van grote oppervlakten of als eindvloer.



ALLES VOOR JE VLOER!



REPARATIEMORTEL OP BASIS VAN CEMENT VOOR LAAGDIKTES TOT 100 MM

Product voordelen:

- Zeer snelle droging
- Zeer goed verwerkbaar
- Spanningsarm
- Voor zowel anhydriet als cement dekvloeren

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met **Co-pro Universele Primer** of **Universele Primer Vochtscherm** alvorens te egaliseren.

VERWERKING

Giet de gewenste hoeveelheid schoon water in een schone aanmaakkuip. Roer er de gewenste hoeveelheid **Co-pro Universele Reparatiemortel** mechanisch doorheen met een geschikte elektrische roermachine tot het mengsel klontvrij is.

Reparatiewerkzaamheden

Gemend met ca. 220 ml water per kg poeder vormt zich een stevig mengsel voor het vullen van gaten en het repareren van trappen, bordessen, beton- en dekvloeren. Na ca. 15 minuten kunnen de kanten gesneden worden. Na ca. 30 minuten kan er geëgaliseerd worden met daarvoor een geschikt egaliseermiddel.

Egalisatiewerkzaamheden

Gemengd met ca. 250 ml water per kg poeder vormt zich een smeug mengsel voor vul- en stucwerkzaamheden.

Artikelnummer
4892951711



8 717003 325765 >

Scan deze QR
voor meer info.



TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	zak 25 kg
Houdbaarheid:	in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	5,5 ltr. per 25 kg zak voor een stevig mengsel, 6-6,5 ltr. per 25 kg zak voor een smeuijg mengsel
Kleur:	grijs
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	tussen 5 en 15 minuten afhankelijk van de hoeveelheid water
Beloopbaar*:	na ca. 30-60 minuten
Belegbaar*:	na ca. 60 minuten tot 30 mm laagdikte
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding: tot max. +50°C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming - voor transport: -20°C tot +50°C - voor opslag: 0°C tot +50°C
Bestendigheid:	zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloer-temperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge onder-gronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimte of sterk zuigende onder-gronden) is er gevaar voor scheurvorming! Bescherm de egaliseerlaag tegen te snelle droging en bedek deze indien mogelijk binnen 14 dagen met vloerbedekking.
- Niet gebruiken als dekvloer of als eindvloer.
- Aangebroke verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.

PRODUCTVEILIGHEID

Verminderd chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

