



<b>Kleur</b>	Wit geolied
<b>Oppervlaktebehandeling</b>	Geschuurd, geborsteld, gerookt, hardwax Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.
<b>Oppervlaktestructuur</b>	2-zijdige mini vellingkant 0,8 mm
<b>Afmeting</b>	Plank, 220 mm breed x 13 mm dik
<b>Houtsoort</b>	Eiken rustiek AB
<b>Omschrijving sortering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan (3600 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Uitgebroken knoesten tot 30 mm toegestaan (900 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)</li><li>· Een hartstreep kan voorkomen</li><li>· Gerookte vloeren worden nagenoeg spintvrij geleverd</li><li>· Kopscheur toegestaan max. tot de breedte van het deel (max. 2 mm open)</li><li>· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen</li><li>· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge</li><li>· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)</li></ul>
<b>Opbouw</b>	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
<b>Legmethode</b>	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
<b>Verbinding</b>	Mes en groef
<b>Herkomst</b>	Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland
<b>Duurzaamheidslabel</b>	Cradle 2 Cradle Brons
<b>Formaldehyde-emissie</b>	E1, volgens EN 717-1
<b>Dichtheid toplaag</b>	ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Totaalgewicht</b>	ca. 9,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vloerverwarming</b> (thermische weerstand)	0,08 m <sup>2</sup> K/W Zeer geschikt: vast verlijmd Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
<b>Vochtpercentage bij levering</b>	Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
<b>Brandklasse</b>	Dfl-s1
<b>Productienorm</b>	EN 14342:2005+A1

Hollandsche Vloeren® is Cradle to Cradle™ gecertificeerd. Dit betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder verlies van waarde. Meer informatie over Cradle to Cradle™ is te vinden op onze website.



De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot transport, opslag, installatie en oneigenlijk gebruik van het product, of van andere nadelige factoren, aan de fabrikant onbekend. Hoewel onze producten meerdere malen worden gecontroleerd, is en blijft hout een natuurproduct en kunnen sommige tekortkomingen optreden (tot maximaal 5% van de planken)



**HOLLANDSCHE VLOEREN®**



WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03586 **GERRIT SMIT**

## KLEURVOORBEELD



**OOK VERKRIJGBAAR IN:**



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.