

CO-PRO EXPRESS 90 UNIVERSEEL EGALISATIEMIDDEL

U2

Voor het maken van egale ondergronden
voor verlijmingswerkzaamheden

TOEPASSING:

- Zandcement en anhydriet (gips) dekvloeren
- Beton
- Keramische en natuursteen tegel- en terrazzovloeren
- Plaatmateriaal
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten

Verbruik:

1.5 kg = 1 m² bij 1 mm laagdikte

25 kg (1 zak) = 8.3 m² bij laagdikte van 2 mm



ALLES VOOR JE VLOER!

CO-PRO

SUPER SNEL DROGEND EGALISEERMIDDEL,
STOFARM, HOGE DRUKVASTHEID VOOR
LAAGDIKTES VAN 0,5 TOT 20 MM

Productvoordelen

- NA CIRCA 90 MINUTEN BELEGBAAR
- STOFARM
- VOOR ANHYDRIET EN ZANDCEMENT
GEBONDEN DEKVLOEREN
- EGALISEREN VAN 0.5 TOT 20 MM IN
ÉÉN ARBEIDSGANG
- UITSTEKEND VLOEIGEDRAG
- ZEER EMISSIEARM
- DRUKVASTHEID C40 / BUIGSTERKTE F10

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhouds1) instructies). De ondergrond moet schoon, blijvend droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met Co-pro Universele primer alvorens te egaliseren. Wanneer de vloer niet voldoende droog is dient er eerst een vochtscherm te worden aangebracht.

VERWERKING

Giet 5,5-6 liter schoon water in een schone aanmaakkuip. Meng de inhoud van deze hele zak er mechanisch doorheen met een geschikte elektrische mengmachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan of rakel. Bij een laagdikte van meer dan 10 mm tot 20 mm dient er 30 % gevuurdroogd kwartzand (0 - 2 mm) te worden toegevoegd aan het mengsel.

Artikelnummer
4894961811



Scan deze QR
voor meer info.



>>

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	Zak 25 kg.
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren.
Waterhoeveelheid:	5,5-6 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	Grijs
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	ca. 20 minuten
Beloopbaar na*:	ca. 90 minuten
Belegbaar na*:	ca. 90 minuten bij vloerbedekking min. 12 uur bij parket
Temperatuurbestendigheid:	Na uitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming voor transport: -20 °C tot +50 °C voor opslag: 0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

** De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % rv). bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Als het oppervlak na het aanbrengen van het egaliseermiddel langere tijd onbedekt blijft, kan dit scheurvorming veroorzaken. Daarom dienen geëgaliseerde oppervlakken zo snel mogelijk te worden bedekt met vloerbedekking.
- Breng een laagdikte aan van minimaal 2 mm op mastiek asfalt en niet-zuigende ondergronden.
- Breng geen hogere laagdikte aan dan 5 mm op mastiek asfalt.
- Minimale laagdikte onder houten vloeren: 2 mm
- Aangebroke verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Voorkom tocht en direct zonlicht tijdens droogproces, vloerverwarming dient 24 uur voor egalisatie uit te staan.

PRODUCTVEILIGHEID

Verminderd chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.

ALLES VOOR JE VLOER!

